

PINTURA PRIMARIO CROMATO DE ZINC FICHA TECNICA

Descripción del producto

Recubrimiento alquidálico anticorrosivo a base de cromato de zinc. Excelente resistencia a la intemperie, magníficas propiedades anticorrosivas y mayor anclaje. El color disponible para este producto es el amarillo, en presentaciones 1/2 LT, 1 LT, galón (4LT), cubeta (18LT) y Tambor (200LT).

Usos

Se emplea para la protección de superficies metálicas tales como maquinarias, tuberías, cercas, ventanas, etc. que se encuentran expuestas a condiciones comunes tales como ambientes industriales moderados, intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades.



Propiedades Físicas

Sólidos totales	65% +-1
Finura	4.5 HEGMAN
Densidad	1.4 + 0.03 KG/LT.
Viscosidad	2000 CP
Tiempo de secado:	
Tacto:	25 minutos
Duro:	24 horas
Adherencia	Pasa
Flexibilidad	Pasa

Datos de aplicación y preparado

- **Preparación de la superficie**

Remueva completamente de la superficie a pintar, grasa, polvo, cera o cualquier otro agente contaminante.

Superficie sin pintar: Elimine el óxido existente con lija para metal, cepillo de alambre, espátula, etc. llegando hasta el metal. Limpie de polvo y grasa.

Superficie pintada: Elimine cualquier elemento que se interponga entre la superficie y la pintura. En el caso de pintura en mal estado, remuévala empleando Solventes o el removedor de pintura REMOV Excelaris. Retire todo el remanente de pintura y removedor, lije perfectamente y limpie con thinner.

Asegúrese que la superficie a pintar este limpia y seca, antes de proseguir el trabajo



PINTURA PRIMARIO CROMATO DE ZINC FICHA TECNICA

- **Indicaciones sobre el Mezclado**

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, hasta homogeneizar perfectamente hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme

- **Dilución**

Es recomendable aplicar este producto con solventes como thinner estándar, aguarras, thinner acrílico y xilol en un máximo de 10% al 15% para aplicación con brocha o rodillo y hasta 20% al 25% para aplicación con equipo de aspersión

- **Rendimiento Teórico**

Aproximadamente 5 a 6 m²/lto. Este rendimiento puede variar dependiendo el tipo de superficie donde se aplique. Se recomiendan dos manos para mayor cubrimiento.

Importante

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación, en caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo; El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos y será responsable de este.

No se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad Relativa elevadas entre 80 y 90%.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.